

#2

DT09 PCT/PTO 01 OCT 2004

10/509871

DOCKET NO.: 259120US0PCT

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

IN RE APPLICATION OF: Shahram MIHAN, et al.

SERIAL NO.: NEW U.S. PCT APPLICATION

FILED: HERewith

INTERNATIONAL APPLICATION NO.: PCT/EP03/03691

INTERNATIONAL FILING DATE: April 9, 2003

FOR: METHOD FOR OLIGOMERIZING OLEFINS

REQUEST FOR PRIORITY UNDER 35 U.S.C. 119
AND THE INTERNATIONAL CONVENTION

Commissioner for Patents
Alexandria, Virginia 22313


Sir:

In the matter of the above-identified application for patent, notice is hereby given that the applicant claims as priority:

<u>COUNTRY</u>	<u>APPLICATION NO</u>	<u>DAY/MONTH/YEAR</u>
Germany	102 15 754.5	10 April 2002

Certified copies of the corresponding Convention application(s) were submitted to the International Bureau in PCT Application No. PCT/EP03/03691. Receipt of the certified copy(s) by the International Bureau in a timely manner under PCT Rule 17.1(a) has been acknowledged as evidenced by the attached PCT/IB/304.

Respectfully submitted,
OBLON, SPIVAK, McCLELLAND,
MAIER & NEUSTADT, P.C.




Norman F. Oblon
Attorney of Record
Registration No. 24,618
Surinder Sachar
Registration No. 34,423

Customer Number

22850

(703) 413-3000
Fax No. (703) 413-2220
(OSMMN 08/03)



**Prioritätsbescheinigung über die Einreichung
einer Patentanmeldung**

Aktenzeichen: 102 15 754.5

Anmeldetag: 10. April 2002

Anmelder/Inhaber: BASF AG, Ludwigshafen/DE

Bezeichnung: Verfahren zur Oligomerisierung von Olefinen

IPC: C 07 C, B 01 J

Die angehefteten Stücke sind eine richtige und genaue Wiedergabe der ursprünglichen Unterlagen dieser Patentanmeldung.

München, den 16. April 2003
Deutsches Patent- und Markenamt
Der Präsident
im Auftrag

Agurks

**PRIORITY
DOCUMENT**

SUBMITTED OR TRANSMITTED IN
COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

Verfahren zur Oligomerisierung von Olefinen

Beschreibung

5

Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zur Oligomerisierung von Olefinen, bei dem man ein Olefin mit einem Katalysatorsystem in Kontakt bringt, das wenigstens einen Übergangsmetallkomplex mit einem mehrzähligen Komplexliganden und ein Al-

10 kylalumoxan umfasst.

Olefin-Oligomere mit bis zu 30 Kohlenstoffatomen haben große wirtschaftliche Bedeutung als Comonomere für Kunststoffe oder als Vorprodukte für Oxoalkohole, die ihrerseits Bestandteil von Tensiden und Weichmachern für Kunststoffe sind. Verfahren zur Oligomerisierung niederer Olefine, die z. B. Steamcrackern entstammen, kommt somit eine zentrale Bedeutung in der Herstellung von Produkten des täglichen Bedarfs zu.

20 Die WO 00/58319 beschreibt ein Verfahren zur Herstellung von Oligomeren von Olefinen unter Verwendung eines Oligomerisierungskatalysators, der aus einer Chromverbindung und einem 1,3,5-Triazacyclohexan sowie einem aktivierenden Zusatzstoff, wie einem Alkylalumoxan, erhältlich ist.

25

Die EP-A-0 537 609 beschreibt die Oligomerisierung von Ethen in Gegenwart eines Katalysators, der einen Chromkomplex mit einem mehrzähligen Komplexliganden und ein Alkylalumoxan umfasst.

30 Obgleich der Mechanismus der Olefin-Oligomerisierung an Übergangsmetallkomplexen nicht völlig geklärt ist, wird davon ausgegangen, dass bei der so genannten "Aktivierung" des Übergangsmetallkomplexes mit dem Alkylalumoxan eine Liganden-Austauschreaktion zwischen einem abstrahierbaren Liganden des Komplexes und

35 der Alkylgruppe des Alkylalumoxans stattfindet. Es bildet sich eine katalytisch aktive Spezies, die schrittweise Olefinmoleküle anlagert. In der Koordinationssphäre des Übergangsmetallkomplexes reagieren die Olefinmoleküle zu einem Oligomeren. Durch Freisetzung des Oligomeren wird die katalytisch aktive Spezies regeneriert. Selbst bei weitgehendem Ausschluss von Verunreinigungen kommt die katalytische Aktivität des Katalysatorsystems allerdings nach einiger Zeit zum Erliegen. In der Regel wird das Katalysatorsystem dann verworfen.

45

NAE 325/2001 Wo/119 10.04.2002

2

Das Alkylalumoxan wird meist in einem großen Überschuss, bezogen auf den Übergangsmetallkomplex, eingesetzt, um eine ausreichende Aktivierung zu erzielen. Der damit verbundene hohe Verbrauch an Alkylalumoxan stellt daher einen erheblichen Kostenfaktor für 5 derartige Olefin-Oligomerisierungsverfahren dar.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren zur Oligomerisierung von Olefinen bereitzustellen, bei dem man ein Olefin mit einem Katalysatorsystem in Kontakt bringt, das einen 10 Übergangsmetallkomplex und ein Alkylalumoxan umfasst, wobei das Verfahren eine optimale Ausnutzung des Alkylalumoxans gestattet.


Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe gelöst durch ein Verfahren zur Oligomerisierung von Olefinen, bei dem man ein Olefin mit einem 15 Katalysatorsystem in Kontakt bringt, das

- a) wenigstens einen Übergangsmetallkomplex mit einem mehrzähligen Komplexliganden und 20
 - b) ein Alkylalumoxan in solchen Mengen umfasst, dass das molare Verhältnis von Aluminium:Übergangsmetall mehr als 10 beträgt, wobei man zumindest einen Teil der Menge des Übergangsmetallkomplexes im Verlauf der Oligomerisierung kontinuierlich oder portionsweise hinzufügt. 25
- 30 Geeignete Alkylalumoxane sind beispielsweise bekannt aus der DE-A-3 007 725, wobei ihre Strukturen weitgehend unaufgeklärt sind. Es handelt sich um Produkte der vorsichtigen partiellen Hydrolyse von Aluminiumalkylen. Diese Produkte liegen offenbar nicht rein vor, sondern als Gemische von offenkettigen und zyklischen Strukturen des Typs Ia und Ib, die miteinander vermutlich in dynamischem Gleichgewicht stehen. 35

40


45

5



10

Ia



Ib

In den Formeln Ia und Ib sind die Gruppen R gleich oder verschieden und stehen unabhängig voneinander für C₁-C₁₂-Alkyl, wie Methyl, Ethyl, n-Propyl, i-Propyl, n-Butyl, i-Butyl, sec-Butyl, tert-Butyl, n-Pentyl, i-Pentyl, sec-Pentyl, neo-Pentyl, 1,2-Dimethylpropyl, i-Amyl, n-Hexyl, i-Hexyl, sec-Hexyl, n-Heptyl, i-Heptyl, n-Octyl, n-Nonyl, n-Decyl und n-Dodecyl; bevorzugt C₁-C₆-Alkyl wie Methyl, Ethyl, n-Propyl, i-Propyl, n-Butyl, i-Butyl, sec-Butyl, tert-Butyl, n-Pentyl, i-Pentyl, sec-Pentyl, neo-Pentyl, 1,2-Dimethylpropyl, i-Amyl, n-Hexyl, i-Hexyl. Methylalumoxan ist besonders bevorzugt. m ist eine ganze Zahl von 0 bis 40, vorzugsweise 0 bis 25 und insbesondere 0 bis 22.

In der Literatur werden auch käfigartige Strukturen für Alumoxane diskutiert (vgl. *Organometallics* 1996, 15, S. 2213-26; Makromol. Symp. 1995, 97 S. 15-25).

Ihre Eignung für die Zwecke der vorliegenden Erfindung erfüllen die Alkylalumoxane unabhängig von ihrer strukturellen Beschaffenheit.

Bei dem Übergangsmetallkomplex kann es sich um einen beliebigen Komplex handeln, der - nach Aktivierung - zur Oligomerisierung von Olefinen fähig ist. Geeignete derartige Katalysatoren sind in "Frontiers in metal-catalyzed Polymerization", Chem. Rev. April 2000, Vol. 100 Nr. 4, S. 1167-1645 beschrieben. Das Übergangsmetall in bevorzugten Komplexen ist unter Chrom, Vanadium, Tantal und Titan ausgewählt.

Geeignete Übergangsmetallkomplexe können durch die Formel LMeX_k dargestellt werden, worin Me für ein Übergangsmetall, vorzugsweise Cr, V oder Ti, steht, L für einen mehrzähligen Komplexli-

ganden, X für gleiche oder verschiedene Anionen steht, und k für 2 oder 3 steht.

Der mehrzählige Komplexligand besetzt vorzugsweise drei benach-
5 barte Koordinationsstellen des oktaedrisch koordinierten Metallatoms. Stickstoffhaltige mehrzählige Komplexliganden sind bevorzugt. Besonders bevorzugt sind cyclische Polyaminliganden, insbesondere solche, die ein 1,3,5-Triazacyclohexan- oder ein 1,4,7-Triazacyclononangerüst umfassen.

10

Geeignete Komplexliganden mit einem 1,3,5-Triazacyclohexangerüst sind in der WO 00/58319 beschrieben, auf deren Offenbarung verwiesen wird. Darunter sind solche 1,3,5-Triazacyclohexane bevorzugt, deren Stickstoffatome unabhängig voneinander durch

15 gegebenenfalls substituiertes C₁-C₁₂-Alkyl, C₆-C₁₅-Aryl oder C₇-C₁₅-Arylalkyl substituiert sind, z. B. durch Methyl, Ethyl, N,N-dimethylaminoethyl, n-Propyl, n-Butyl, tert-Butyl, Hexyl, Octyl, Dodecyl, 1,1-Dimethyldodecyl oder 1-Phenylethyl.

- 20 Bevorzugte 1,3,5-Triazacyclohexane sind
1,3,5-Tri-tert-butyl-1,3,5-Triazacyclohexan,
1,3,5-Triethyl-1,3,5-Triazacyclohexan,
1,3,5-Tris[(1-phenylethyl)]-1,3,5-triazacyclohexan,
1,3,5-Tris-[(1,1-dimethyl)dodecyl]-1,3,5-triazacyclohexan und
25 1,3-Di-n-dodecyl-5-[2-(N,N-dimethylamino)ethyl]-1,3,5-triazacyclohexan sowie besonders bevorzugt
1,3,5-Tri-n-octyl-1,3,5-triazacyclohexan,
1,3,5-Tri-n-dodecyl-1,3,5-triazacyclohexan,
1,3,5-Tribenzyl-1,3,5-triazacyclohexan,
30 1,3,5-Tris-(2-ethylhexyl)-1,3,5-triazacyclohexan,
1,3,5-Tris(2-n-propylheptyl)-1,3,5-triazacyclohexan.

Geeignete 1,4,7-Triazacyclononane können an den Stickstoffatomen durch Substituenten wie den vorstehend aufgeführten substituiert
35 sein. 1,4,7-Trimethyl-1,4,7-triazacyclononan ist käuflich.

Alternative mehrzählige Komplexliganden sind Cyclopentadienylanionen der Formel C₅H_(5-u)R_u und deren benzanellierte Derivate, worin n für eine ganze Zahl von 0 bis 5 und R für C₁-C₆-Alkyl,
40 C₂-C₆-Alkenyl, C₆-C₁₀-Aryl, C₇-C₁₄-Aralkyl, R¹₂P-X- oder R¹₂N-X- steht, wobei R¹ für C₁-C₆-Alkyl, C₅-C₆-Cycloalkyl oder C₆-C₁₀-Aryl und X für C₁-C₆-Alkylen steht. Vorzugsweise steht n für 1.
Geeignete Cyclopentadienylliganden sind z. B.
2-Di(C₁-C₆-alkyl)phosphinoethylcyclopentadienyl,
45 3-Di(C₁-C₆-alkyl)phosphinopropylcyclopentadienyl,
2-Di(C₁-C₆-alkyl)aminoethylcyclopentadienyl,


5

t-Butylcyclopentadienyl oder 2-Phenylprop-2-ylcyclopentadienyl.

Weitere alternative mehrzählige Komplexliganden sind
Bis(N-methylimidazol-2-yl)-Verbindungen der Formel

5

10



worin R² für Wasserstoff, C₁-C₆-Alkyl oder C₁-C₆-Alkoxy steht und
15 Y für N-Methylimidazol-2-yl, R¹₂P-X- oder R¹₂N-X- steht, wobei R¹
für C₁-C₆-Alkyl, C₅-C₆-Cycloalkyl oder C₆-C₁₀-Alkyl und X für
C₁-C₆-Alkylen steht.

Geeignete Anionen X sind insbesondere Halogen, wie Fluor, Brom,
20 Jod und insbesondere Chlor; Tosylat, Triflat, Tetrafluoroborat,
Hexafluorophosphat, Hexafluoroantimonat, Tetraphenylborat; C₁-C₁₈-
Carboxylat, wie Acetat, Butyrat, Neopentanoat, Laurat, Stearat
oder 2-Ethylhexanoat.

25 Die Übergangsmetallkomplexe sind nach dem Fachmann bekannten Me-
thoden oder analog zu diesen erhältlich (vgl. etwa W. A. Herr-
mann, A. Salzer: "Synthetic Methods of Organometallic and Inorga-
nic Chemistry", Thieme Verlag, Stuttgart 1996). Geeignete Kom-
plexe sind in der WO 00/58319 der EP-A-0 537 609, Rüther, T. et
30 al., Organometallics 2001, 20, S. 1247-1250; Döhring A. et al.,
Organometallics 2001, 20, S. 2234-2245 und Deckers P. J. W. et
al., Angew. Chem. 2001, 113, Nr. 13, S. 2584-2587 beschrieben.

Der Übergangsmetallkomplex und das Alkylalumoxan werden in sol-
35 chen Mengen eingesetzt, dass sich ein molares Verhältnis von Alu-
minium:Übergangsmetall von mehr als 10, z. B. 10 bis 10000, vor-
zugsweise 10 bis 500 einstellt. Erfindungsgemäß wird wenigstens
ein Teil der eingesetzten Menge des Übergangsmetallkomplexes kon-
tinuierlich oder portionsweise im Verlauf der Oligomerisierung
40 hinzugefügt, d. h. nachdem Olefin, Alkylalumoxan und eine Teil-
menge des Komplexes unter Bedingungen in Kontakt gebracht wurden,
unter denen eine Oligomerisierung des Olefins abläuft. In der Re-
gel wird die gesamte Menge Alkylalumoxan und eine Teilmenge des
Komplexes in situ unmittelbar vor dem Einsatz in der Oligomeri-
45 sierungsreaktion kombiniert. Das zu oligomerisierende Olefin kann
ebenfalls mit vorgelegt werden und/oder zu den vereinigten Kata-
lysatorkomponenten kontinuierlich oder portionsweise hinzugefügt

werden. Alternativ kann man das Alumoxan und das Olefin vorlegen und die erste Teilmenge des Übergangsmetallkomplexes hinzufügen.

Im Verlauf der Oligomerisierung, zweckmäßigerweise wenn die Aktivität des Katalysatorsystems merklich schlechter wird, kann eine weitere Teilmenge des Übergangsmetallkomplexes zum polymerisierenden System hinzugefügt werden. Dieser Vorgang kann beliebig oft wiederholt werden, solange die insgesamt im Reaktionssystem befindliche Menge Übergangsmetallkomplex, d. h. die Summe aus vorgelegten und hinzugefügten Teilmengen, und die Menge an Alkylalumoxan ein molares Verhältnis Aluminium:Übergangsmetall von mehr als 10 ergeben.

In einer bevorzugten Ausführungsform legt man eine Teilmenge des Übergangsmetallkomplexes zusammen mit dem Alkylalumoxan vor und erniedrigt das molare Verhältnis Aluminium:Übergangsmetall durch Zugabe wenigstens einer weiteren Teilmenge des Übergangsmetallkomplexes im Verlauf der Oligomerisierung auf weniger als die Hälfte des anfänglichen Wertes. Das anfängliche molare Verhältnis Aluminium:Übergangsmetall beträgt zweckmäßigerweise mehr als 100, vorzugsweise mehr als 200, insbesondere mehr als 300. Anstelle einer portionsweisen Zugabe des Chromkomplexes kann man den Übergangsmetallkomplex auch während der Oligomerisierung kontinuierlich zudosieren, um beispielsweise eine hohe Katalysatoraktivität über einen längeren Zeitraum zu erhalten.

Durch die erfindungsgemäße Verfahrensführung ist es möglich, bei einer gegebenen eingesetzten Menge an Alumoxan eine deutlich höhere Ausbeute an Olefinoligomer zu erhalten.

30

Das erfindungsgemäße Verfahren erfolgt in der Regel in flüssiger Phase in einem Lösungsmittel. Geeignete Lösungsmittel sind dabei aprotische Lösungsmittel, z. B. aliphatische gesättigte Kohlenwasserstoffe, wie Butan, Pentan, 3-Methylpentan, Hexan, Heptan, 2-Methylhexan, Octan, Cyclohexan, Methylcyclohexan, 2,2,4-Trimethylpentan, Decalin; halogenierte Kohlenwasserstoffe, wie Dichlorethan; aromatische Kohlenwasserstoffe, wie Benzol, Toluol, Xylol, Ethylbenzol, Mesitylen, Tetralin oder die unter Reaktionsbedingungen flüssigen oligomeren Reaktionsprodukte, wie 1-Hexen selbst eingesetzt werden. Diese Lösungsmittel können entweder einzeln oder als Gemisch verwendet werden.

Das erfindungsgemäße Verfahren eignet sich zur Oligomerisierung, insbesondere der selektiven Trimerisierung, von Ethen. Das erfindungsgemäße Verfahren eignet sich außerdem zur Oligomerisierung, insbesondere der selektiven Trimerisierung von α -Olefinen mit wenigstens drei, z. B. drei bis zwölf Kohlenstoffatomen, wie 1-Pro-

pen, 1-Buten, 1-Hexen, 1-Decen. Als Olefin eignet sich insbesondere 1-Buten, gegebenenfalls im Gemisch mit seinen Isomeren, wie sie etwa im Raffinat II vorliegen.

- 5 Wegen der Hydrolyseneigung des Alkylalumoxans wird das erfindungsgemäße Verfahren in der Regel unter weitgehendem Feuchtigkeitsausschluss durchgeführt. Vorzugsweise arbeitet man unter Schutzgas. Als Schutzgase können alle unter Reaktionsbedingungen chemisch inerten Gase, wie Stickstoff oder Argon, verwendet werden.
- 10 den. Daneben kann das umzusetzende Olefin selbst die Funktion des Schutzgases übernehmen, sofern es unter den Reaktionsbedingungen einen hinreichend hohen Dampfdruck hat.

- Die Oligomerisierung wird vorzugsweise bei einer Temperatur im
- 15 Bereich von 0 bis 120 und insbesondere 25 bis 110 °C durchgeführt. Sie erfolgt bei einem Druck von Umgebungsdruck bis 120 bar.

- Nach beendeter Umsetzung wird das Katalysatorsystem in der Regel deaktiviert. Als Desaktivator eignet sich beispielsweise Wasser,
- 20 das gegebenenfalls angesäuert ist, oder niedere Alkohole. Die Produkte der Oligomerisierung werden zweckmäßigerweise destillativ gereinigt. Nicht umgesetztes Ausgangsmaterial kann zurückgewonnen und in die Umsetzung zurückgeführt werden.

- 25 Die Erfindung wird durch die folgenden Beispiele näher veranschaulicht.

Beispiel

- 30 In einem mit Kontaktthermometer, Rührer, Heizpilz und Gaseinleitungsröhr versehenen Ein-Liter-Vierhalskolben wurde unter einer Argonatmosphäre 42,1 µmol [(1,3,5-Tris-n-dodecyl-1,3,5-triazacyclohexan)CrCl₃] in 250 ml Toluol bei 40 °C vorgelegt. Die Lösung wurde mit Buten gesättigt. Dann setzte man 14,74 mmol Methylalumoxan (MAO), entsprechend einem Molverhältnis Aluminium:Chrom von
- 35 350 (in Form einer 1,6 M Lösung in Toluol) zu. Durch die nach der Zugabe des MAO erhaltene hellgrün/gelbe Lösung wurde 1-Buten geleitet. Nach einer Stunde fügte man weitere 40,2 µmol Chromkomplex hinzu, so dass das Molverhältnis Aluminium:Chrom nun 180 be-
- 40 trug. Nach einer weiteren Stunde wurden nochmals 40,5 µmol Chromkomplex hinzugefügt und das Molverhältnis Aluminium:Chrom betrug dann 120. Nach insgesamt 3 Stunden wurde die Reaktion durch Zugabe von 15 ml konzentrierter Salzsäure in 50 ml Methanol beendet und die Reaktionsmischung noch 15 Minuten nachgerührt. Danach
- 45 wurden 250 ml Methanol zugegeben und weitere 15 Minuten gerührt. Das Produkt wurde dreimal mit Wasser gewaschen und über Natriumsulfat getrocknet. Die Ausbeute an Dodecen wurde gaschromatogra-

8

phisch aus der so erhaltenen Lösung bestimmt. Es wurden insgesamt 25,8 g Dodecen gebildet.

Vergleichsbeispiel

5

In einem mit Kontaktthermometer, Rührer, Heizpilz und Gaseinleitungsröhr versehenen Ein-Liter-Vierhalskolben wurden 40,9 μmol [(1,3,5-Tris-n-dodecyl-1,3,5-triazacyclohexan) CrCl_3] in 250 ml Toluol bei 40 °C vorgelegt. Die Lösung wurde mit Buten gesättigt.

- 10 Danach setzte man 14,32 mmol MAO, entsprechend einem Molverhältnis Aluminium:Chrom von 350 (in Form einer 1,6 M Lösung in Toluol) zu. Durch die Lösung wurde 1-Buten geleitet. Nach einer Stunde nahm die Dodecen-Produktion deutlich ab. Die Aufarbeitung erfolgte wie im vorstehenden Beispiel beschrieben. Es wurden
- 15 10,2 g Dodecen erhalten.

119/mm/sg

20

25

30

35

40

45

Patentansprüche

1. Verfahren zur Oligomerisierung von Olefinen, bei dem man ein
5 Olefin mit einem Katalysatorsystem in Kontakt bringt, das
- a) wenigstens einen Übergangsmetallkomplex mit einem mehr-
zähligen Komplexliganden und
- 10 b) ein Alkylalumoxan in solchen Mengen umfasst, dass das mo-
lare Verhältnis von Aluminium:Übergangsmetall mehr als 10
beträgt,
- dadurch gekennzeichnet, dass man zumindest einen Teil der
15 Menge des Übergangsmetallkomplexes im Verlauf der Oligomeri-
sierung kontinuierlich oder portionsweise hinzufügt.
2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass man
eine Teilmenge des Übergangsmetallkomplexes zusammen mit dem
20 Alkylalumoxan vorlegt und durch Zugabe wenigstens einer wei-
teren Teilmenge des Übergangsmetallkomplexes das molare Ver-
hältnis Aluminium:Übergangsmetall auf weniger als die Hälfte
des anfänglichen Wertes erniedrigt.
- 25 3. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass das
anfängliche molare Verhältnis Aluminium:Übergangsmetall mehr
als 100 beträgt.
4. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch
30 gekennzeichnet, dass es sich bei dem Übergangsmetall um Chrom
handelt.
5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch
35 gekennzeichnet, dass es sich bei dem Komplexliganden um einen
mehrzähligen stickstoffhaltigen Komplexliganden handelt.
6. Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass der
Komplexligand ein 1,3,5-Triazacyclohexan- oder ein
40 1,4,7-Triazacyclononan-Gerüst umfasst.
7. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch
gekennzeichnet, dass das Alkylalumoxan Methylalumoxan ist.

119/mm/sg

45

NAE 325/2001 WO/119 10.04.2001

M/42440

Zusammenfassung

Beschrieben wird ein Verfahren zur Oligomerisierung von Olefinen,
5 bei dem man ein Olefin mit einem Katalysatorsystem in Kontakt
bringt, das a) wenigstens einen Übergangsmetallkomplex mit einem
mehrzähligen Komplexliganden und b) ein Alkylalumoxan in solchen
Mengen umfasst, dass das molare Verhältnis von Aluminium:Über-
gangsmetall mehr als 10 beträgt, wobei man zumindest einen Teil
10 der Menge des Übergangskomplexes im Verlauf der Oligomerisierung
kontinuierlich oder portionsweise hinzufügt. Das Verfahren ge-
stattet die Herstellung größerer Mengen an Olefin-Oligomeren bei
gegebener Menge an Alkylalumoxan.

15

20

25

30

35

40

45